

# ACCELERATOR 20 COMPOUND 6

*Droogtijdversneller met vezelwapening*



## Toepassingsgebied

Contopp® Accelerator 20 Compound 6 is een pasteuze hulpstof, die toegevoegd wordt aan een mengsel voor cementdekvloeren. Door het toevoegen van Contopp® Accelerator 20 Compound 6 worden de mechanische eigenschappen van de dekvloer verhoogd. Contopp® Accelerator 20 Compound 6 kan toegepast worden voor het samenstellen van:

- Hechtende dekvloeren.
- Zwevende dekvloeren.
- Dekvloeren in combinatie met vloerverwarming.
- Dekvloeren in vochtige ruimten.
- Dekvloeren die buiten gesitueerd zijn.



## Type materiaal

- 1-comp., vloeibare/pasta-achtige hulpstof.
- Verlaagt de watercementfactor.
- Vezelversterkt.
- Verkort de droogtijd.
- Eenvoudig te mengen.

## Materiaal eigenschappen

Wanneer Accelerator 20 Compound 6 aan een chapemengsel toegevoegd wordt, is er minder aanmaakwater nodig om een goed verwerkbaar mengsel te verkrijgen. In combinatie met de aanwezige ultra fijne vezels in de hulpstof wordt de uithardingskrimp van het chapemengsel geminimaliseerd. Het eindresultaat van het uitgeharde mengsel is een sterke reductie van het aantal scheuren in de dekvloer.

Door het versnellend effect van de Accelerator 20 Compound 6 vindt er een versneld uithardings- en drogingsproces van de vloer plaats. Onder normale omstandigheden (omgevingstemperatuur  $\pm 20^{\circ}\text{C}$  en een relatieve vochtigheid van  $\pm 65\%$ ) is de vloer na 8 tot 10 dagen zodanig ver gedroogd (vochtpercentage  $< 2\%$ ), dat deze belegd kan worden met bijvoorbeeld parket, vast tapijt, kunstharvloer, linoleum, etc. Wanneer vloerverwarming in de dekvloer is opgenomen, mag het vochtpercentage van de vloer maximaal 1,8% zijn, voordat deze belegd mag worden. Bij lagere temperaturen en hogere relatieve vochtigheden zal het drogingsproces van de aangebrachte chape een fractie langer duren. Hogere temperaturen in combinatie met lagere relatieve vochtigheden versnellen het drogingsproces nog meer. Door de dichtere structuur en de specifieke additieven in de Accelerator 20 Compound 6 zal de uitgeharde vloer minder gevoelig zijn voor het opnemen van vocht uit de omgevingslucht.

## Mengen

Het chapemengsel in combinatie met de Accelerator 20 Compound 6 kan op de normale manier samengesteld worden. De hulpstof voor gebruik homogeen mengen. Gelijktijdig met het doseren van het aanmaakwater

# ACCELERATOR 20 COMPOUND 6

*Droogtijdversneller met vezelwapening*

(± 30% minder dan bij een mengsel zonder Accelerator 20 Compound 6) moet de Accelerator 20 Compound 6 gedoseerd worden. Vervolgens moet er, na het toevoegen van al het zand, minimaal 2 minuten intensief worden gemengd. Zorg er in alle gevallen voor dat er een homogeen mengsel verkregen wordt.

## Mengverhouding

De te doseren hoeveelheid Accelerator 20 Compound 6 bedraagt 2,4 % (gewichtsprocenten) t.o.v. het cementgewicht. Dit komt overeen met een hoeveelheid van 1,5 liter per mengsel, op basis van 50 kg cement (= 3,0 % v/v). Door het toevoegen van de Accelerator 20 Compound 6 blijft de watercement factor onder de 0,48. De hoeveelheid aanmaakwater is dus minder dan zonder de hulpstof.

## Verwerking

Bij het opstellen van het mengschema, zoals in de tabel "Technische gegevens" is weergegeven, is uitgegaan van het type cement CEM I 32,5 R of CEM II (A type wordt geadviseerd) 32,5 R (getest volgens EN 197).

Voor het toeslagmateriaal moet de EN 13139 in acht worden genomen. Voordat de dekvloer aangebracht wordt, moet de betonnen ondergrond gecontroleerd worden of deze hiervoor geschikt is. Bij hechtende dekvloeren moet vooraf een hechtlaag met Polybond aangebracht worden.

Vervolgens het mengsel aanmaken op de hierboven omschreven manier en op de gebruikelijke wijze op de ondergrond aanbrengen, verdelen en gladstrijken of vlinderen.

Na het uitharden van de dekvloer moet deze, voordat er een afwerkingslaag op aangebracht wordt, gecontroleerd worden op de hoeveelheid restvocht volgens de CM methode. Deze meting moet uitgevoerd worden (volgens de Grouttech methode) met 50 gram materiaal van de uitgeharde ondergrond. Het vochtpercentage kan na 10 minuten afgelezen worden. Van het afgelezen percentage moet 1% afgetrokken worden voor het fysisch gebonden vocht, dat door de kracht van het carbid weer vrijkomt. Afhankelijk van het aanbrengen systeem mag er een maximaal vochtgehalte in de vloer aanwezig zijn.

## Nabehandelen

Om een kwalitatief goed eindresultaat van de dekvloer te verkrijgen is het van essentieel belang dat onderstaande aspecten in acht worden genomen.

- Na het aanbrengen moet de dekvloer direct en zo lang als mogelijk is beschermd worden tegen extreme weersomstandigheden, zoals regen, wind, vorst, directe bestraling door zon, etc.
- Bescherm de vloer tegen te snel uitdrogen, door deze bijvoorbeeld nat te houden of af te dekken met plastic folie.
- Afvoeren van overtollig vocht kan plaats vinden door ventilatie, zonder daarbij tocht te introduceren.

## Veiligheidsmaatregelen :

Tijdens het gebruik van de Accelerator 20 Compound 6 is het van belang dat de algemene aspecten voor arbeidshygiëne in acht worden genomen. Accelerator 20 Compound 6 bevat geen oplosmiddelen en is vrij van chloride of chloridehoudende componenten.

## Testrapporten

Testrapporten op aanvraag.

CE 13813

# ACCELERATOR 20 COMPOUND 6

*Droogtijdversneller met vezelwapening*



## Wat gebeurt met het vocht?

Standaard	Contopp-mengsel
w/c 0,30-0,35 overtollig water	w/c 0,25-0,3 bespaard water
w/c 0,05-0,10 als restvocht	extra gebonden water w/c 0,05-0,10 als restvocht
w/c 0,10-0,15 fysisch gebonden water	w/c 0,10-0,15 fysisch gebonden water
w/c ca. 0,25 chemisch gebonden water	w/c ca. 0,25 chemisch gebonden water

## Opslag en houdbaarheid

Het materiaal moet droog opgeslagen worden. Accelerator 15 Compound 6 is in een goed gesloten verpakking een jaar houdbaar.

Bij correcte opslag ontbindt het product niet. Daarom heeft een opslag tot maximaal 12 maanden geen invloed op de stabiliteit en reactiviteit.

## Technische gegevens

Type materiaal	vloeibaar	
Kleur	geel/blauw	
Verwerkingstemperatuur	> + 5°C	
Recept per menging	Standaard	Contopp®
Cement (kg)	50	50
Toeslag <sup>1)</sup> (kg)	320	320
Accelerator 20 Compound 6	-	1,5 liter <sup>2)</sup>
W/C waarde	0,70 - 0,80	0,46 - 0,48
Buigtreksterkte N/mm <sup>2</sup> 28 dagen	F4	F5
Druksterkte N/mm <sup>2</sup> 28 dagen	C20	C25
criterium		
Begaanbaarheid (uren)	72	36
Belegbaarheid <sup>3)</sup> (dagen)	≥ 28	2-4
Verpakkingsgrootte	spanningvat 30 l netto	
Opslag en houdbaarheid	Koel, droog en vorstvrij opslaan. Minimaal 12 maanden houdbaar in een goed gesloten verpakking.	

1) volgens EN 13139

2) komt overeen met 3,0 volumeprocent van het cementgewicht.

3) volgens BEB [Duitse federatie dekvloer en vloerbedekking] (2002) Deze ideale mortel kan alleen met inachtneming van de hieronder vermelde verwerkingsinstructies worden vervaardigd. De gegevens hebben betrekking op 40 – 50 mm dikte bij onverwarmde dekvloeren en 65 – 70 mm dikte bij verwarmde dekvloeren. Tevens wordt uitgegaan van normale klimatologische omstandigheden bij + 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 65%. Bij variatie van de mengverhoudingen van standaard mengsels en mengsels waaraan de hulpstof is toegevoegd, zal de kwaliteit van de door de hulpstof veredelde mortel in het algemeen hoger zijn dan die van een standaard mengsel.

## Accelerator 20 Compound 6

versnellend effect op droogtijd	dosering	type produkt	verpakking	W / C factor
na 2-4 dagen (laagdikte dekvloer < 6 cm) is het vochtpercentage van de vloer < 2% CM.	1,5 liter per mengsel met 50 kg cement	vloeibaar-pasteus geel/blauw	vat 30 liter	0,48

# ACCELERATOR 20 COMPOUND 6

*Droogtijdversneller met  
vezelwapening*

## Droogtijden

Begaanbaarheid	na ± 24 uur								
Belastbaarheid	na ± 2 - 4 dagen								
Geschikt voor het leggen van bovensvloer bij 18 - 20°C omgevingstemperatuur, 65% relatieve vochtigheid alsmede interval ventilatie	bij 2 dagen								
Geschikt voor het leggen van bovensvloer bij 8 - 18°C omgevings-temperatuur, met > 65% relatieve luchtvochtigheid alsmede interval ventilatie.	bij 2 - 4 dagen								
Geschikt voor het leggen van de bovensvloer bij 5 - 8°C omgevings-temperatuur, boven 75% relatieve luchtvochtigheid alsmede nauwelijks of geen interval ventilatie.	Bij zeer slechte bouwplaats- en omgevingsomstandigheden zal het 2-4 dagen langer duren, voordat de dekvloeren geschikt zijn voor het leggen van de bovensvloer. Een nauwkeuriger tijdstip voor het leggen van de bovensvloer is niet mogelijk, aangezien dit afhankelijk is van de omstandigheden op de bouwplaats								
Temperatuur toevoerleiding van vloerverwarming gedurende de opwarmfase (zonder verlaging van temperatuur 's nachts).	<table border="0"> <tr> <td>24 uur na aanbrengen van de dekvloer</td> <td>+ 35°C</td> </tr> <tr> <td>48 uur na aanbrengen van de dekvloer</td> <td>+ 55°C</td> </tr> <tr> <td>72 uur na aanbrengen van de dekvloer</td> <td>+ 40°C</td> </tr> <tr> <td>92 uur na aanbrengen van de dekvloer</td> <td>+ 25°C</td> </tr> </table> <p>Op dag 4 zal de dekvloer geschikt moeten zijn voor het leggen van een bovensvloer.</p>	24 uur na aanbrengen van de dekvloer	+ 35°C	48 uur na aanbrengen van de dekvloer	+ 55°C	72 uur na aanbrengen van de dekvloer	+ 40°C	92 uur na aanbrengen van de dekvloer	+ 25°C
24 uur na aanbrengen van de dekvloer	+ 35°C								
48 uur na aanbrengen van de dekvloer	+ 55°C								
72 uur na aanbrengen van de dekvloer	+ 40°C								
92 uur na aanbrengen van de dekvloer	+ 25°C								

### Let op!

Voor het leggen van de bovensvloer moet de temperatuur van de bovensvloer verlaagd worden naar ± 20 - 25°C resp. de door de legger van de bovensvloer noodzakelijk geachte temperatuur aanhouden. Tijdens de opwarmfase mogen geen pleisterwerkzaamheden uitgeoefend worden en de vloeroppervlakken mogen niet afgedekt zijn. Zorgen voor afvoer van de hoge luchtvochtigheid zonder tocht!

### Aandachtspunten

Bij het naleven van de leginstructies aanzienlijke verkorting van de droogtijd. De droging wordt positief beïnvloed door interval ventilatie. Op de volgende punten moet altijd gelet worden voor het bereiken van de gewenste waarden:

- Er moet altijd een een CEM I of CEM II gebruikt worden.
- Er moet gewerkt worden met interval ventilatie. Gedurende 20 - 30 minuten 3 - 4 keer per dag.
- De eisen conform DIN 18560 voor cementgebonden dekvloeren moeten altijd nageleefd worden. (bijvoorbeeld de minimale verwerkingstemperatuur, etc.)

De geschiktheid, van de met Contopp® droogtijdversneller Compound vervaardigde dekvloer, voor het aanbrengen van de bovensvloer kan veranderen door "bouwplaats- en weersinvloeden" en bij het niet naleven van bovenstaande punten.